

Charakteristika

Balpen Ex je tekutý koncentrovaný přípravek na ochranu dřeva proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu s dlouhodobým účinkem. Je použitelný i k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami, zejména dřevomorkou domácí.

Typové označení dle ČSN 49 0600-1:Fb,P,Ip,1,2,3,S

Hlavní oblasti použití

- povrchová ochrana dřeva (vazby, nosníky apod.) - tesařík,červotoč
- ochrana dřeva proti houbám (vazby, nosníky apod.) včetně dřevomorky domácí a plísním
- chrání zdivo a omítky před prorůstáním dřevokaznými houbami, jmenovitě dřevomorkou domácí
- snižuje hořlavost dřeva

Složení

Obsahuje (C₁₀ – C₁₆) alkylbenzyl dimethylamoniumchlorid, boritany a další složky upravující užité vlastnosti přípravku.

Aplikace

- a) nátěrem nebo postřikem - 2x,max.4x,
- b) máčením - 30 minut, max. 24 hodin

Dřevo

- interiéru: v 1.a 2.třídě ochrany v poměru 1:9 při povrchové ochraně postřikem či nátěrem neohoblované dřevo /vazba/spotřeba 20g/m²
- exteriéru v 3.třídě ochrany v poměru 1:9 při povrchové ochraně postřikem, nátěrem nebo dlouhodobým máčením.

Povrch dřeva musí být před prováděním ochrany řádně očištěn, zbaven kůry, lýka, nečistot a starých nátěrů.

Zdiva – ředění v poměru 1:9 ,aplikace nátěrem nebo postřikem na suché zdivo, které po vyschnutí můžeme přetřít běžným malířským nátěrem.

Napadeného zdiva - (zejména dřevomorkou domácí) ředění v poměru 1:9, aplikace se provádí formou injektáže. Ve zdivu se vyvrtají otvory 10 -20 mm hluboké, minimálně do 2/3 tloušťky zdiva. Otvory provádíme šachovnicovitě v rozteči cca 100-270 mm se sklonem dolů v úhlu minimálně 35°. Tyto otvory naplníme zředěným Balpenem Ex a po vsáknutí nejméně 2x doplníme s následným preventivním nátěrem zdiva. Před vlastní injektáží nejdříve odstraníme vápennou omítku a provedeme desinfekci přípravkem Savo. V případě provádění tlakové impregnace kontaktujte naše technické pracoviště.

Doporučené poměry dávkování a vydatnost přípravku

- ochrana dřeva do interiéru: 10%..... ředění vodou 1 : 9
- ochrana dřeva do exteriéru:10%..... ředění vodou 1 : 9
- ochrana stavebních materiálů /zdivo, omítky/:10%..... ředění vodou 1 : 9

Vydatnost - 1 l Balpenu EX postačuje dle způsobu aplikace a druhu chráněného materiálu až na 50 m² jeho povrchu (min.na 25 m²).

Účinnost prováděné ochrany - Třída ohrožení 1, 2 je časově neomezená (v interiéru i pod střechou)
Třída ohrožení 3 je 10 let (exteriér) jen s vhodným krycím nátěrem.

Skladování a záruční doba

Přípravek se skladuje v uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů, a krmiv při teplotě od + 10°C do +30°C. Chraňte před mrazem.

Záruční doba 24 měsíců ode dne výroby při dodržení skladových podmínek.

Balení

Balpen Ex je standardně vyráběn v nádobách o objemu 1 a 5 kg

Zdraví a bezpečnost

Jelikož se jedná o chemickou látku, proveďte bezpečnostní opatření pro nakládání s chemickými látkami. Používejte bezpečnostní oděv, ochranný štít, rukavice. Veškeré další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě výrobku

Upozornění

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. Přípravek nesmí být použit na ochranu dřeva, které přichází do přímého kontaktu s potravinami, krmivem a pitnou vodou a na ochranu dětských hraček.

Technická pomoc

Pro podrobnější informace kontaktujte našeho obchodního zástupce v regionu.

Výše uvedené údaje jsou výsledkem technického vývoje a praktických zkušeností výrobce. Tento technický list pozbývá platnosti vydáním nového technického listu. Správné použití tohoto výrobku závisí na dodržení technologického postupu. Nedodržení tohoto postupu nenesou výrobce odpovědnost za škody tímto vzniklé.