

TECHNICKÁ KARTA FOBIZOL EX



Charakteristika

Fobizol Ex je čirý tekutý prostředek, který odolává působení vody a ropných produktů. Zároveň utěsňuje, oživuje a zpevňuje povrchy (písek ve spárách dlaždic, vymývání... atd.,)

Hlavní oblasti použití

- betonová dlažba, sokly domů opatřené dlaždicemi, pískovcové materiály, střešní krytina, atd.

Vlastnosti a výhody

- čirá kapalina s nepatrným zápachem
- doba schnutí 10°C – 60 min, 20°C – 30 min
- obj. hmotnost 0,87 – 20°C
- bod vznícení 32°C
- odolává ropným produktům
- dlouhodobá ochrana, zabraňuje znečišťování
- zabraňuje růstu mechu
- lepší odolnost vůči mrazu

Příprava povrchu

Povrch musí být suchý, odmaštěný, bez volných částic. Čerstvé malty musí být vyzrálé 28 dní. Pro dokonalý vzhled musí být plocha stejnoměrně suchá.

Aplikace

Obsah nádoby pečlivě rozmíchejte! Aplikaci provádějte válečkem nebo štětcem a dbejte na dokonalé pokrytí. Vyvarujte se louží! Ponechte 4 hodiny k vyschnutí a poté aplikujte druhou vrstvu.

Další nátěry jsou nutné jen u velmi porézních povrchů pro dosažení maximální ochrany. Povrch je možné zatěžkat chůzí po 4 hod, silniční zatížení snese po 24 hod (při aplikaci ve 20°C)

Vydatnost	1.vrstva	2.vrstva
Dlažba a dlaždice:	6m ² /l	8m ² /l
Betonové podklady:	5m ² /l	7m ² /l

Upozornění

Doporučujeme vyzkoušet na malé ploše, jelikož některé povrchy mohou lehce změnit barvu, ztmavnout nebo vylučovat soli. Zabraňte kontaktu s okolní vegetací, dekorativní malbou a plasty.

Skladování a záruční doba

Skladujte v uzavřených obalech při teplotách od 5°C do 25°C. Za těchto podmínek je záruční doba 2 roky.

Balení

1, 5 l – kanystr

Zdraví a bezpečnost

Fobizol Ex je přípravek na bázi rozpouštědel, při práci s ním respektujeme hygienické předpisy pro práci s rozpouštědly. Při práci používejte ochranné prostředky (ochranné rukavice, obličejový štít, atd.)

Skladujte mimo dosah dětí!

Technická pomoc

Pro podrobnější informace kontaktujte našeho obchodního zástupce v regionu.

VÝROBEK JE URČEN PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Výše uvedené údaje jsou výsledkem technického vývoje a praktických zkušeností výrobce. Tento technický list pozbývá platnosti vydáním nového technického listu. Správné použití tohoto výrobku závisí na dodržení technologického postupu. Nedodržení tohoto postupu nenese výrobce odpovědnost za škody tímto vzniklé.