

TECHNICKÁ KARTA KOTYFIX



Charakteristika

Kotyfix je prášková bezchloridová rychlá malta odolná povětrnostním vlivům. Je tedy vhodná pro interiéry i exteriéry. Vyniká zejména rychlým dosažením pevnosti, a to během několika minut.

Hlavní oblastí použití

Kotyfix je vhodný především všude tam, kde se klade důraz na rychlou montáž, jako jsou instalátérské, zednické a elektrikářské práce, např. při upevňování a kotvení stavebních dílů, el. vodičů, hmoždinek, konzol, zábradlí, pantů a pro rychlé opravy děr a trhlin v minerálních podkladech (např. vápenné, cementové a sádrové omítky, beton, pórobeton, cihly atd.). Hmota není vhodná pro podklady ze dřeva, železa, plastu a pro podklady opatřené disperzními barvami.

Vlastnosti a technické údaje

Surovinová báze:	speciální cementová hmota, plniva, aditiva
Objemová hmotnost:	cca 1,35 g/cm ³
Hodnota pH:	12 – 13
Mísící poměr:	100g prášku do 25ml vody
Doba zpracovatelnosti:	3 - 5 minut při 20°C
Pevnost v tahu za ohybu:	cca 4,9 N/mm ²
Pevnost v tlaku:	cca 17 N/mm ²

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, zbaven nesoudržných částic (prach, mastnota atd.). Velmi savé, písčité a křídové podklady je nutné opatřit penetračním nátěrem.

Aplikace

Do čisté nádoby nalijeme čistou studenou vodu a do ní vsypeme odměřené množství Kotyfixu. Řádně promícháme tak, aby vznikla bezhrudkovitá malta. Připravenou hmotu je nutné okamžitě zpracovávat. Připevněné stavební díly mohou být plně zatěžovány po 24 hodinách. Pracovní pomůcky omyjte okamžitě po použití vodou.

Zdraví a bezpečnost

Označení: **Xi – dráždivý!**

Obsahuje cement: Dráždí oči a kůži. Uchovávat a zpracovávat mimo dosah dětí.

Zabránit styku s očima a pokožkou. Při zasažení očí důkladně vypláchnout vodou a vyhledat očního lékaře. Používat vhodné ochranné pomůcky. Podrobné pokyny viz. bezpečnostní list

Skladování a záruční doba

Skladovat v suchu! Balení udržovat dobře uzavřené. Neskladovat v dosahu dětí, neskladovat na volném prostranství. Záruční doba 2 roky od data výroby

Balení

1 kg , 5 kg

Technická pomoc

Pro podrobnější informace kontaktujte našeho obchodního zástupce v regionu.

Výše uvedené údaje jsou výsledkem technického vývoje a praktických zkušeností výrobce. Tento technický list pozbývá platnosti vydáním nového technického listu. Správné použití tohoto výrobku závisí na dodržení technologického postupu. Nedodržení tohoto postupu nenesé výrobce odpovědnost za škody tímto vzniklé.